Plastdurker

HU-1113 Budapest,
Badacsonyi u. 13/A

telefon:
00 36 (30) 689 3525
00 36 (30) 743 4249

email:
plastdurker@gmail.com
plastdurkereszak@gmail.com

Műszaki adatlap – PA/PE fólia és vákuumtasak

Jellemző tulajdonságok, feldolgozás és tárolás

Forgalmazó	Plastdurker Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi utca 13/A Adószám: 12317011-2-43 · Cégjegyzékszám: 01-09-665605
Termék	**PA/PE fólia és vákuumtasak** – koextrudált poliamid / polietilén, átlátszó, nem zsugorodó
Szerkezet	PA – kötőréteg – LDPE (hegesztő és élelmiszerrel érintkező réteg: LDPE)
Felhasználás	Hús, sajt és más élelmiszerek vákuumcsomagolása; kamrás és külső vákuumgépek; hőkezelés a tasakban az alábbi határokon belül
Dokumentumszám	PD-TDS-PAPE-2026-10
Kiállítás dátuma	2026.10.02.

Jellemző tulajdonságok – fólia

Tulajdonság	Egység	60 µm	65 µm	70 µm	80 µm	85 µm	90 µm	100 µm
Felületi tömeg	g/m²	62.1	63.0	67.6	77.1	81.4	87.7	96.2
Kiadósság	m²/kg	16.1	15.9	14.8	13.0	12.3	11.4	10.4
Lassú átszúrással szembeni ellenállás (belül → kívül)	N	≥ 9	≥ 9	≥ 10	≥ 11	≥ 12	≥ 13	≥ 14
Hegesztés kezdő hőmérséklete (350 kPa, 1 s, 15 mm)	°C	≥ 120	≥ 120	≥ 125	≥ 125	≥ 130	≥ 130	≥ 130
Oxigénáteresztés (23 °C, 0% RH)	cm³/(m²·24 h)	< 91.7	< 91.7	< 83.0	< 78.7	< 78.7	< 70.0	< 58.0

Tulajdonság (minden vastagság)	Egység	Jellemző érték
Szakítószilárdság MD / TD (10 mm-es próbatest)	MPa	21–43 / 20–39
Szakadási nyúlás MD / TD	%	356–590 / 400–600
Vízgőzáteresztés (38 °C, 90% RH)	g/(m²·24 h)	≤ 10
Súrlódási együttható (ISO 8295)	–	< 0.25
Ajánlott hegesztési hőmérséklet (tasak)	°C	120–140
Tűrés: vastagság / felületi tömeg / kiadósság	%	± 8
Szélességtűrés (fólia)	mm	+1 / +3
Tasakméret (szélesség × hosszúság)	mm	150–2000 × 150–2000, rendelés szerint (± 2%)

Plastdurker

HU-1113 Budapest,
Badacsonyi u. 13/A

telefon:
00 36 (30) 689 3525
00 36 (30) 743 4249

email:
plastdurker@gmail.com
plastdurkereszak@gmail.com

Hőkezelés a tasakban – igazolt idő- és hőmérséklethatárok

Élelmiszer-biztonsági szempontból a tasakok az alábbi határokon belüli hőkezelésre (pl. sous-vide főzés, pasztőrözés) igazoltak (a 10/2011/EU rendelet OM2 feltételei):

Hőmérséklet (°C)	Maximális idő (perc)
70	120
75	85
80	60
85	42
90	30
95	21
100	15

Hosszabb főzési idő (például 70 °C-on 12–14 óra) és retort sterilizálás (121 °C) ennél a terméknél **nem** igazolt. 121 °C-hoz kérésre legfeljebb 6 órára igazolt PA/PP szerkezet áll rendelkezésre.

Csomagolás, tárolás és kezelés

- Csomagolás: a tasakok PE-zsákkal bélelt kartondobozban, a fóliatekercsek PE-be csomagolva; raklapon, sztreccsfóliázva. Szállítás legfeljebb 35 °C-on.
- Eredeti csomagolásban, száraz, tiszta helyen, 10 °C és 25 °C között (legfeljebb 30 °C), 40–70% relatív páratartalom mellett, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol tárolandó. Raklapokat megfelelő elválasztás nélkül egymásra rakni tilos.
- Felhasználhatóság: tasak a kiszállítástól számított 9 hónap; fólia 12 hónap (koronakezelt fólia 6–8 hónap, páramentes fólia 4 hónap). A legrégebbi készletet kell először felhasználni (FIFO).
- Felhasználás előtt legalább 24 órán át a feldolgozás helyén (10–30 °C) kell tartani; 10 °C alatti szállítás vagy tárolás esetén 48 órán át.
- Nyomonkövethetőség: a dobozokon lévő termékcímke alapján. Reklamációt csak a címke bemutatásával fogadunk el.

Élelmiszerrel való érintkezés és szabályozási megfelelés

A termék az 1935/2004/EK és a 10/2011/EU rendelet szerint élelmiszerrel érintkezésre alkalmas, és megfelel a csomagolásról szóló (EU) 2025/40 rendelet (PPWR) anyagokra vonatkozó követelményeinek. A felhasználási feltételeket, a kioldódási eredményeket és a PPWR-nyilatkozatot a **PD-DoC-PAPE-2026-10** számú megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.

HU-1113 Budapest,
Badacsonyi u. 13/A

telefon:
00 36 (30) 689 3525
00 36 (30) 743 4249

email:
plastdurker@gmail.com
plastdurkereszak@gmail.com

Megjegyzés

A fenti értékek a gyártó adatain és jelenlegi ismereteinken alapuló jellemző értékek, nem garantált specifikáció. Mivel az anyagok és a feldolgozási körülmények eltérhetnek, és kívül esnek a hatáskörünkön, gyártási felhasználás előtt próbát javaslunk. A Plastdurker Kft. reklamációt csak eredeti, feldolgozatlan formájú, a tekercs vagy doboz címkéjével azonosított anyagra fogad el.

Budapest, 2026.10.02.

Plastdurker Kft.
Lévai-Kiss Noémi
Értékesítési és pénzügyi vezető

PLASTDURKER KFT.
1113 Bp., Badacsonyi u. 13/a
Adószám: 12317011-2-23

Cégszerű aláírás és bélyegző