HU-1113 Budapest,
Badacsonyi u. 13/A

plastdurkereszak@gmail.com
00 36 (30) 743 4249

ragasztó W800

TECHNIKAI ADATLAP

LEÍRÁS

Szerves eredetű fehérjeragasztó; ökológiai, teljesen újrahasznosítható, biológiailag lebomló zselés ragasztó.

FELHASZNÁLÁS

Merev könyvek és irattartók gyártásához használt termék közepes és nagy ciklusszámú automata gépeken, mint például Kolbus, Hörauf stb.

JELLEMZŐK (hígítatlan ragasztó)

Brookfield vizkozitás 60°C-on: 1800 ± 400 mPas — **Módszer : ISO 2555**
(Henger n.3 - 20 rpm)
Megjegyzés: A TDS viszkozitást egy nemzetközi szabvány szerinti viszkoziméterrel mérik, és NEM egyezik meg a gép viszkoziméterének leolvasásával.

RF érték	**54 ± 2% ° Brix**
Nyitott idő	**Rövid**
Szag	**Tipikus**
Szín	**Barna, száradás után átlátszó. Természetes eredete miatt a szín változhat, de ez nem befolyásolja a ragasztó minőségét.**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hígítás:

Olvassza fel a terméket közvetlenül az olvasztóban, és szükség esetén hígítsa vízzel a végtermék típusától, a felhasznált anyagtól és a légköri viszonyoktól függően, anélkül, hogy csökkentené a termék ragasztó tulajdonságait.
A használatra kész oldatot 24 órán belül el kell fogyasztani.

Hőmérséklet / viszkozitás:

60°C (±3°C) a ragasztóhengereknél (kb. 70/75°C az előolvasztónál).
A viszkozitás az alkalmazási hőmérséklettől függően változik. Az állandó viszkozitás fenntartása és a párolgási hatás kompenzálása érdekében a gyártási folyamat során megfelelő mennyiségű vizet kell hozzáadni.

CSOMAGOLÁS:

2,5 kg-os táblák, 20 kg-os dobozokban.

TÁROLÁS:

Hűvös, száraz helyen tárolandó. Az eredeti, lezárt csomagolásban az eltarthatóság legalább 6 hónap. Az időbeli színváltozások nincsenek hatással a ragasztó minőségére.
A készletet forgassa, és a legrégebbi anyagot használja először.

TISZTÍTÁS:

Meleg vízzel.

FENNTARTHATÓSÁGI:

-Ez a termék megfelel a Nordic Swan ökocímke 041 Nyomdaipari vállalatok és nyomtatott anyagok kategóriájában meghatározott követelményeknek.
-Több mint 99%-ban megújuló anyagokból készült
-100%-ban biológiailag lebomló