Plastdurker

HU-1113 Budapest,
Badacsonyi u. 13/A

telefon:
00 36 (30) 689 3525
00 36 (30) 743 4249

email:
plastdurker@gmail.com
plastdurkereszak@gmail.com

Műszaki adatlap – Termolamináló fólia – Sandy Matte

Jellemző tulajdonságok, feldolgozás és tárolás

Forgalmazó	Plastdurker Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi utca 13/A Adószám: 12317011-2-43 · Cégjegyzékszám: 01-09-665605
Termék	**Termolamináló fólia, Sandy Matte** – homokszemcsés, matt tapintású BOPP fólia hőre aktiválódó ragasztóréteggel
Felhasználás	Nyomtatott papír és karton termolaminálása: könyvborító, luxus- és kozmetikai csomagolás, merev doboz, hajtogatott doboz, névjegykártya
Dokumentumszám	PD-TDS-THERM-2026-10
Kiállítás dátuma	2026.10.02.

Jellemző tulajdonságok

Tulajdonság	Egység	Jellemző érték
Hordozófólia	–	BOPP
Teljes vastagság	µm	50
Kiadósság	m²/kg	31.06
Fényesség	%	9
Felületi érdesség Rz	µm	15 – 30
Felületi feszültség (dyn-szint)	mN/m	≥ 38
Súrlódási együttható	–	≤ 0.6
Laminálási hőmérséklet	°C	110 – 125
Laminálási szilárdság	N/25.4 mm	≥ 7.5
Hüvely / tekercshossz	–	3″ (76 mm) / kb. 1520 m
Szélesség	mm	rendelés szerint (pl. 600)

Felület és utólagos megmunkálás

- Optikai: matt, átlátszó alap. Tapintás: homokszemcsés, érdes felület, jó dörzs- és karcállósággal.
- Alkalmas szelektív UV-lakkozásra, hidegen-melegen fóliázásra (hot-foil), szitalakkra és digitális 3D lakkra. Ragasztható, hotmelt ragasztóval is.

Feldolgozás

- Laminálás 110–125 °C-on. A nyomóhenger nyomását és a sebességet a hordozóhoz és a festékfedettséghez kell igazítani; laminálás előtt a festékek és bevonatok teljesen száradjanak meg.
- A laminált íveket rakatolás és további feldolgozás előtt hagyjuk kihűlni. Gyártás előtt próba javasolt, különösen az utólagos megmunkálásokhoz.

Plastdurker

HU-1113 Budapest,
Badacsonyi u. 13/A

telefon:
00 36 (30) 689 3525
00 36 (30) 743 4249

email:
plastdurker@gmail.com
plastdurkereszak@gmail.com

Csomagolás, tárolás és kezelés

- A tekercsek kartonhüvelyen, végvédővel, kartondobozban vagy raklapon. A raklapokat ne rakjuk egymásra.
- Eredeti csomagolásban, 15–25 °C-on, 50–60% relatív páratartalom mellett, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol tárolandó; kerüljük a hosszabb fagypont alatti tárolást.
- Felhasználhatóság: a kiszállítástól számított 6 hónapon belül. A legrégebbi készletet használjuk fel először (FIFO). Felhasználás előtt a tekercsek vegyék fel a feldolgozó helyiség hőmérsékletét.

Szabályozási megfelelés

A fólia REACH szerinti árucikk, élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre nem szolgál. A REACH- és PPWR-információkat a **PD-DoC-THERM-2026-10** számú megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.

Megjegyzés

A fenti értékek a gyártó adatain és jelenlegi ismereteinken alapuló jellemző értékek, nem garantált specifikáció. Mivel az anyagok és a feldolgozási körülmények eltérhetnek, és kívül esnek a hatáskörünkön, gyártási felhasználás előtt próbát javaslunk. A Plastdurker Kft. reklamációt csak eredeti, feldolgozatlan formájú, a tekercs vagy doboz címkéjével azonosított anyagra fogad el.

Budapest, 2026.10.02.

Plastdurker Kft.
Lévai-Kiss Noémi
Értékesítési és pénzügyi vezető

PLASTDURKER KFT.
1113 Bp., Badacsonyi u. 13/a
Adószám: 12317011-2-23

Cégszerű aláírás és bélyegző